

# 華信膠粘劑（深圳）有限公司

地址：深圳市光明新區公明民生大道 80 號

電話：0755-2958 1325

傳真：0755-2911 2504

## HX-810 820 PC、ABS、PMMA、PVC 粘合膠

### 一：壓克力（PMMA）、PC、ABS、PVC 製品對膠水粘接劑的要求：

壓克力（PMMA）、PC、ABS、PVC 可以用來製作多種產品，本產品的粘接強度可代替超聲波焊接，達到材料本體的強度。

### 二：產品性狀：

- 1、本產品為無色透明液體，有不同粘度可選擇，易於延展、流平、滲透。
- 2、溶劑有微小的毒性，對皮膚、粘膜有刺激性，無腐蝕性，要在通風良好的車間操作，最好有抽風機。車間嚴禁煙火溶劑揮發盡後，則完全無毒性。

### 三：粘合時間：

定位時間：5-15 秒

完全固化時間：4 小時以上

### 四：使用方法：

- 1、對於 PC、ABS 產品粘接，通常將本膠裝在小膠瓶中使用點膠，將本膠擠出在產品要粘接部位，形成一條細線，然後將另一面要粘接在一起的產品覆蓋上去，稍壓幾秒鐘，即可定位，放置 4 小時以上，達到最終強度，如果塗膠得太多，膠在兩層產品之間展開的不夠薄，特別是某些產品的特殊形狀存有過多的膠水，影響膠水的乾燥速度，則會嚴重影響初粘強度和最終粘接強度，此時需要定位夾具固定膠件，施加持續壓力，待完全固化後清除
- 2、對於大面積使用，可用噴霧器活刷塗的辦法，在嚴格水準放置的 ABS 板上噴一層本膠，然後再將 PC 從一端開始覆蓋上去，並用滾筒從一端到另一端均勻壓平，即完成粘接，PVC 塗膠兩面塗膠晾乾 3 分鐘然後對貼 15 分鐘初步強度達到，達到最終強度尚需 4 小時以上。

### 五：存放

密閉.避光.室溫存放於陰涼乾燥通風的場所，遠離火源、電源，有效期半年。

**聲明：**本說明書僅供參考，不構成保證聲明，不能視為技術性指標，客戶須自行測試是否合適其特定要求及需要。華信膠粘劑（深圳）有限公司保留更改此單張內容而不作另行通知的權利。

